

ТУ 2254-001-70465083-2016

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПЛАСТ»
(ООО «ЕВРОПЛАСТ»)

ОКП 22 5431

Группа Л 27

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЕВРОПЛАСТ»

А.В.Бушуев




2019 г.

ИЗМЕНЕНИЕ №2
ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ
Технические условия
ТУ 2254-001-70465083-2016
(Взамен ТУ 2254-001-70465083-2009)


Дата введения «10» Окт 2019 г.

РАЗРАБОТАНО:
Главный технолог
ООО «ЕВРОПЛАСТ»

 Д.В.Иванов

«02» октября 2019 г.

Московская область
2019



ИЗМЕНЕНИЕ №2

Вводная часть. Стр.2

- EL – повышенной жесткости (EL 1730, EL 1934, EL 2036, EL 2040, EL 2240, EL 2345, EL 2545, EL 4060);
- S – мягкий – (S 2012, S 2015, S 2520, S 3030, S 3035, S 3530);

Стр.8 (таблица №1) дополнить:

Таблица № 1

Марка поролона	Плотность, кг/м ³	Напряжение сжатия, кПа	Условная прочность, кПа, не менее	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	Остаточная деформация (50% метод А) %, не более	Эластичность по отскоку, %, не менее	Скорость горения, мм/мин, не более
EL 1730	± 1,0	± 0,6	85	120	4,0	40	-
EL 1934	± 1,0	± 0,6	80	100	4,0	40	-
S 2012	± 1,0	± 0,5	80	220	4,0	45	-
S 3030	± 1,0	± 0,5	90	200	4,0	45	-
S 3530	± 1,0	± 0,5	90	200	4,0	45	-